DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA

PAKET PENGADAAN	Belanja Pakaian Dinas Seluruh Pegawai Pria Dan Wanita Pada Lingkup PT. BPR NTB (Perseroda)
PA/KPA/PPK	Direktur Utama PT. BPR NTB (Perseroda)

A. SPESIFIKASI TEKNIS


1. Seragam Kerja Biru




Bahan:

- Blazer, Rok/Celana Wanita: Poliester
- Jilbab, Voal
- Celana Pria : Poliester
- Kemeja Pria : Kapas

2. Kerudung Cream



- Cetakan Logo Pada Kerudung/Syal dengan cara Sublim


	3	Kombinasi Blazer Biru Batik Ciri Khas Dari BPR 
	4	Motif Batik Blazer Biru 
	5	Seragam Kerja Merah 


PT. BPR NTB (Perseroda) Kantor Pusat
Jln Adi Sucipto Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan Kota Mataram
Phone (0370) 641 875
Website : www.bprntb.co.id Email : office@bprntb.co.id

Bahan:

- Blazer, Rok/Celana Wanita: Poliester
- Jilbab, Voal
- Celana Pria : Poliester
- Kemeja Pria : Kapas


6. Kerudung Cokelat






- Cetakan Logo Pada Kerudung/Syal dengan cara Sublim

7. Kombinasi Blazer Merah Batik Ciri Khas Dari BPR



8. Motif Batik Blazer Merah



	9.	Seragam Driver Model Navi dan kuning 
	11.	Seragam OB dan OG Navi 

B. SPESIFIKASI JUMLAH

DAFTAR KUANTITAS

No	Item Barang/Jasa	Satuan	Jumlah
1	Seragam Wanita Biru Terdiri dari: • Blazer • Rok panjang, rok pendek, atau celana panjang • Kerudung warna cream atau Syal	Stel	220
2	Seragam Wanita Merah Terdiri dari: • Blazer	Stel	220

		• Rok panjang, rok pendek, atau celana Panjang • Kerudung warna cokelat Muda atau Syal		
	3	Seragam Pria Biru Terdiri dari: • Kemeja • Celana Panjang	Stel	246
	4	Seragam Pria Putih Terdiri dari: • Kemeja • Celana Panjang	Stel	246
	5	Seragam Pria OB dan Penjaga Malam Navi • Kemeja • Celana Panjang	Stel	42
	6	Seragam Wanita Cleaning Service Krem • Kemeja • Celana Panjang	Stel	2
	7	Seragam Pria Driver Navi Kuning • Kemeja Lengan Panjang • Celana Panjang	Stel	23
C.	**SPESIFIKASI LAYANAN**			
	1.	Mock up diserahkan paling lama 14 (empat belas) hari setelah dilakukan penunjukan Vendor Pemenang Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas bagi Manajemen dan Karyawan Karyawati PT. BPR NTB (Perseroda)		
	2.	Pengukuran menggunakan metode **size chart**, yaitu menggunakan pakaian seragam berbagai ukuran yang telah disediakan kemudian akan diukur pakaian tersebut dan hasil pengukuran akan dibulatkan keatas		
	3.	Pengukuran dilakukan di masing-masing kantor cabang PT. BPR NTB (Perseroda) terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat 44 (empat puluh empat) Kantor Cabang dan 6 (enam) Kantor Kas di seluruh wilayah Provinsi NTB.		
	4.	Proses penjahitan baru dapat dilaksanakan apabila *mock up* dan *data fitting* telah lengkap dan memperoleh persetujuan.		
	5.	Barang – barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta/ditawarkan oleh pemberi kerja		
	6.	Semua Pakaian Dinas harus siap dan jika tidak sesuai atau kurang cocok oleh PPK, penyedia wajib untuk mengganti bahan pakaian tersebuttanpa biaya tambahan dan syarat apapun.		
	7.	Biaya pengukuran dan pengiriman ke masing-masing cabang menjadi tanggung jawab Penyedia.		
	8.	Lokasi penerimaan adalah di masing-masing cabang PT. BPR NTB (Perseroda)		
	9.	Pengepakan untuk pengiriman menggunakan bahan yang kedap air dan dapat melindungi pakaian di dalamnya.		
	10.	Data hasil pengukuran diserahkan ke PT. BPR NTB (Perseroda).		
D.	**SPESIFIKASI WAKTU**			
	1.	Waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah SPMK.		
	2.	Penyampaian *mock up design* paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah SPMK terbit.		
	3.	Pengukuran dimulai paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah SPMK terbit.		

I	Kemeja Pria Formal		
NO	URAIAN	Persyaratan	Toleransi
1	Lebar kain, m	1.47	minimum
2	Berat kain, g/m^2 (g/m)	105 (154)	minimum
3	Kontruksi		
	- Total lusi, hl/cm	50,5	± 3%
	- Total pakan, hl/cm	23,0	± 4%
	- Nomor benang lusi, Nc *)	41,0	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nc *)	40,0	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
4	Kekuatan tarik kain/2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	25,0	minimum
	- Arah pakan, kg	11,0	minimum
5	Kekuatan sobek (Elmendorf)		
	- Arah lusi, kg	1,0	minimum
	- Arah pakan, kg	0,7	minimum
6	Crease recovery angle (tahan kusust)		
	- Lusi : - Antar muka	70^0	minimum
	- Antar belakang	65^0	minimum
	- Pakan, : - Antar muka	75^0	minimum
	- Antar belakang	65^0	minimum
7	Komposisi	Kapas 100 %	mutlak
8	Ketahanan luntur wama terhadap		
	a). Pencucian 40°C		
	- Perubahan wama	4	minimum
	- Penodaan pada kapas	3-4	minimum
	- Penodaan pada wol	3-4	minimum
	b). Keringat		
	1). Asam		
	- Perubahan wama	4	minimum
	- Penodaan pada kapas	3-4	minimum
	- Penodaan pada wol	3-4	minimum
	2). Basa		
	- Perubahan wama	4	minimum
	- Penodaan pada kapas	3-4	minimum
	- Penodaan pada wol	3-4	minimum
	c). Gosokan		
	- Kering	4	minimum
	- Basah	3-4	minimum

Keterangan :
*) = Termasuk rusin

II	Kemeja OB (*Office Boy*)		
NO	**URAIAN**	**Persyaratan**	**Toleransi**
1	Lebar kain, m	1.47	minimum
2	Berat kain, g/m^2 (g/m)	105 (154)	minimum
3	Kontruksi		
	- Total lusi, hl/cm	49,5	± 3%
	- Total pakan, hl/cm	24,5	± 4%
	- Nomor benang lusi, Nc *)	29,0	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nc *)	29,0	± 5%
	- Anyaman muka I	Koper $\frac{1}{2}$ / 1	Mutlak
	- Anyaman muka II	Koper $\frac{2}{1}$ \1	Mutlak
4	Kekuatan tarik kain/2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	66,0	minimum
	- Arah pakan, kg	32,0	minimum
5	Kekuatan sobek (Elmendorf)		
	- Arah lusi, kg	3,0	minimum
	- Arah pakan, kg	2,0	minimum
6	Crease recovery angle (tahan kusut)		
	- Lusi : - Antar muka	90^0	minimum
	- Antar belakang	90^0	minimum
	- Pakan, : - Antar muka	100^0	minimum
	- Antar belakang	90^0	minimum
7	Perubahan ukuran setelah pencucian		
	- Arah lusi	± 2.0%	maksimum
	- Arah pakan	± 2.0%	maksimum
8	Komposisi	Poliester 69,0 % Rayon viskosa 31,0%	± 3,0% ± 3,0%
9	Ketahanan luntur wama terhadap		
	a). Pencucian 40°C		
	- Perubahan wama	4	minimum
	- Penodaan pada Poliester	3-4	minimum
	- Penodaan pada Rayon viskosa	3-4	minimum
	b). Keringat		
	1). Asam		
	- Perubahan wama	4	minimum
	- Penodaan pada Poliester	3-4	minimum
	- Penodaan pada Rayon viskosa	3-4	minimum
	2). Basa		
	- Perubahan wama	4	minimum
	- Penodaan pada Poliester	3-4	minimum
	- Penodaan pada Rayon viskosa	3-4	minimum
	c). Gosokan		
	- Kering	4	minimum
	- Basah	3-4	minimum
	d). Sinar matahan	4	Minimum

Keterangan :
*) = Termasuk rusin

III	Celana Pria Formal		
NO	URAIAN	Persyaratan	Toleransi
1	Lebar kain, m {inchi}	1.47	minimum
2	Berat kain, g/m^2 (g/m)	152 (223)	minimum
3	Kontruksi		
	- Total lusi, hl/cm	43,0	± 3%
	- Total pakan, hl/cm	33,5	± 3%
	- Nomor benang lusi, Td *)	170	± 5%
	- Nomor benang pakan, Td *)	180	± 5%
	- Anyaman muka I	Koper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Anyaman muka II	Koper $\frac{2}{2}$ \1	Mutlak
4	Kekuatan tarik kain/2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	50,0	minimum
	- Arah pakan, kg	39,0	minimum
5	Kekuatan sobek (Elmendorf)		
	- Arah lusi, kg	3,0	minimum
	- Arah pakan, kg	2,0	minimum
6	Crease recovery angle (tahan kusust)		
	- Lusi : - Antar muka	125^0	minimum
	- Antar belakang	125^0	minimum
	- Pakan, : - Antar muka	125^0	minimum
	- Antar belakang	120^0	minimum
7	Perubahan ukuran setelah pencucian **)		
	- Arah lusi	± 3.0%	maksimum
	- Arah pakan	± 3.0%	maksimum
8	Komposisi	Poliester 100 %	mutlak
9	Ketahanan luntur wama terhadap		
	a). Pencucian 40°C		
	- Perubahan wama	4	minimum
	- Penodaan pada Poliester	3-4	minimum
	- Penodaan pada kapas	3-4	minimum
	b). Keringat		
	1). Asam		
	- Perubahan wama	4	minimum
	- Penodaan pada Poliester	3-4	minimum
	- Penodaan pada kapas	3-4	minimum
	2). Basa		
	- Perubahan wama	4	minimum
	- Penodaan pada Poliester	3-4	minimum
	- Penodaan pada kapas	3-4	minimum
	c). Gosokan		
	- Kering	4	minimum
	- Basah	3-4	minimum
	d). Sinar matahan	4	Minimum

Keterangan :
*) = Termasuk rusin

IV	Blazer Wanita		
NO	URAIAN	Persyaratan	Toleransi
1	Lebar kain, m	1.47	minimum
2	Berat kain, g/m^2 (g/m)	168 (246)	minimum
3	Kontruksi		
	- Total lusi, hl/cm	47,5	± 3%
	- Total pakan, hl/cm	31,5	± 3%
	- Nomor benang lusi, Td *)	191	± 5%
	- Nomor benang pakan, Td *)	190	± 5%
	- Anyaman muka I	Koper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Anyaman muka II	Koper $\frac{2}{2}$ \1	Mutlak
4	Kekuatan tarik kain/2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	minimum
	- Arah pakan, kg	34,0	minimum
5	Kekuatan sobek (Elmendorf)		
	- Arah lusi, kg	6,0	minimum
	- Arah pakan, kg	5,0	minimum
6	Crease recovery angle (tahan kusust)		
	- Lusi : - Antar muka	140^0	minimum
	- Antar belakang	135^0	minimum
	- Pakan, : - Antar muka	135^0	minimum
	- Antar belakang	135^0	minimum
7	Perubahan ukuran setelah pencucian		
	- Arah lusi	± 3.0%	maksimum
	- Arah pakan	± 3.0%	maksimum
8	Komposisi	Poliester 100 %	mutlak
9	Ketahanan luntur wama terhadap		
	a). Pencucian 40°C		
	- Perubahan wama	4	minimum
	- Penodaan pada Poliester	3-4	minimum
	- Penodaan pada kapas	3-4	minimum
	b). Keringat		
	1). Asam		
	- Perubahan wama	4	minimum
	- Penodaan pada Poliester	3-4	minimum
	- Penodaan pada kapas	3-4	minimum
	2). Basa		
	- Perubahan wama	4	minimum
	- Penodaan pada Poliester	3-4	minimum
	- Penodaan pada kapas	3-4	minimum
	c). Gosokan		
	- Kering	4	minimum
	- Basah	3-4	minimum
	d). Sinar matahan	4	Minimum

Keterangan Keterangan :
*) = Termasuk rusin